

Med Diamond Active underhållsolja ger du ditt oljebehandlade trägolv den bästa vård och underhåll. Denna exklusiva, luktsvaga och extremt slitstarka underhållsolja är framställd av råvaror av absolut högsta kvalitet eftersom bara det bästa är gott nog åt dig och ditt oljade trägolv. Underhållsoljan är smidig att arbeta med, ger minimalt med produktspill och fräschar upp träets naturliga, varma lyster. Tack vare en unik hyper cross linking-teknik får golvet en ökad beständighet mot fläckar och spill. Diamond Active underhållsolja är lämplig för applicering på oljade trägolv både med maskin och för hand.

- **Hög resistens mot vätskor som vatten, kaffe, te och rödvin**
- **Slitstark mot repor och märken**
- **Ger träet en snygg yta som andas**
- **Inomhusklimatmärkt**



Applikationsområde

Oljade ytor

Bruksanvisning

| | |
|---------------|---|
| Förberedelser | <p>Det är viktigt att produkten, rummet och golvet har en temperatur på 15–30 °C och en luftfuktighet på ca 50 %. Träets fukthalt får vara maximalt 12 %. Sörj för god ventilation i rummet för optimal torktid och avdunstning.</p> <p>Ytan ska vara fri från smuts, fett och vax. Tvätta golvet med WOCA Intensiv trärengöring och låt golvet torka minst 8 timmar eller tills det är helt torrt.</p> <p>Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och produktens lämplighet.</p> |
| Behandling | <p>Skaka noga om dunken med Diamond Active underhållsolja både innan och under användning. Applicera ca 1 dl olja per 4 m² golv med ullpad, korthårig roller (3–4 mm) eller vid större ytor en polermaskin med vit eller beige dyna. Se till att oljan poleras ner ordentligt i träet. Fortsätt poleringen tills träet verkar vara mättat och ytan ser jämn och enhetlig ut. Avlägsna oljerester med rena, luddfria bomullstrasor innan du fortsätter till nästa område. Ytan får inte verka vara våt eller ha några oljerester kvar. Fortsätt enligt metoden ovan tills hela golvet behandlats.</p> <p>Om golvet polerats med maskin kan det beträdas med försiktighet efter att det fått torka i 20 °C under 4 timmar. Om golvet polerats för hand kan det beträdas med försiktighet efter ca 24 timmar.</p> |
| OBS! | <p>Do not expose the floor to water or clean it for the first 3 days, while the oil is hardening.</p> |

Torktid

| | |
|---------------------------------|---|
| Torktid vid polering med maskin | 3-4 timmar vid 20°C |
| Torktid vid polering för hand | 24 timmar vid 20°C |
| Försiktigt bruk | 3-4 timmar vid 20°C |
| Genomhärdat | 3 dagar vid 20°C |
| Rekommendation | Utsätt inte golvet för vatten eller rengöringsmedel under de första 48 timmarna medan oljan härdar. |



Tekniska data

| | |
|------------------------|---|
| Densitet | 0.90-0.95 g/ml. |
| Torrsubstanshalt | 70-75% |
| Hållbarhet | 3 år |
| Appliceringstemperatur | +15-25°C och ca 50% luftfuktighet. |
| Viskositet | 15-20 And. DIN Cup 4 |
| Täckförmåga | 40-50 m ² /L |
| Färger | Natur, Vit |
| Rengöring av verktyg | WOCA Solvent eller terpentin |
| Förvaring | +10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på vintern och svalt på sommaren. |
| VOC | Denna produkt innehåller maximalt 100 g VOC/l. Gränsvärdet är 500 g VOC/l (kat.A/i). |
| Förpackning | 1, 2.5 |

Underhåll och tillbehörsprodukter

| | |
|-----------------------|--|
| Rengöring varje vecka | Natursåpa, artikelnr. 511010 |
| Månadsvård | Oljesåpa, artikelnr. 511210 |
| Omoljning | Diamond Active olja, artikelnr. 215025 |
| Relaterade produkter | Intensiv trärens, artikelnr. 551525 |

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Denna information baseras på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som råder när produkten används ligger utanför WOCA Denmarks kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. WOCA Denmark A/S fransäger sig allt ansvar för icke avsedd användning och hantering av produkten. Produkten kan i princip betraktas som halvfabrikat, eftersom resultatet beror på konstruktionen, underlagets egenskaper, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påläggning m.m. WOCA Denmark A/S förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra produkten och angivna data. Denna etikett/ produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner.